

BEKRON®

BEKRON FLEX FRAGÜE

Fragüe técnico antimicrobial, hidro-repelente y medianamente deformable. Usado para relleno de juntas entre cerámicos, porcelanatos y otros revestimientos.

VENTAJAS

- La nueva incorporación antimicrobial contribuye a un entorno más higiénico. Ayuda a reducir la contaminación, el riesgo de infección y frena la propagación de hongos.
- Por su efecto hidro-repelente mantiene el color inalterado por más tiempo y dificulta la penetración de humedad.
- Se adhiere firmemente a los revestimientos.
- Es simple de preparar y aplicar.



PREPARACIÓN

- Mezcle 0,36 a 0,38 lt de agua por cada kilo de **Bekron Flex Fragüe**.
- Use un recipiente plástico limpio.
- Revuelva enérgicamente hasta obtener una mezcla uniforme, lisa y sin grumos.

HERRAMIENTAS

- Recipiente plástico limpio.
- Recipiente para medir el agua de amasado.
- Espátula para revolver o revolvedor mecánico.
- Brocha de 2" para limpiar.
- Fraguador de goma flexible.
- Esponja para limpiar.

APLICACIÓN

- Mantenga las juntas entre palmetas limpias, sin restos de adhesivo y levemente húmedas (nunca mojadas).
- Elimine el polvo con una brocha.
- Aplique **Bekron Flex Fragüe** con fraguador de goma, presionando firmemente en las juntas entre palmetas, para asegurar la penetración del producto.
- Espere aproximadamente una hora y limpie la superficie con una esponja húmeda.
- Aplique durante 30 minutos como máximo de tiempo.
- Para asegurar un buen endurecimiento, se debe humedecer durante los primeros tres días, especialmente en épocas calurosas.
- Es recomendable evitar la circulación en pisos durante los tres primeros días.
- Una vez fraguado y seco, el producto mostrará el color especificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Polvo fino
Color	: Selección de 10 colores
Agua de amasado	: 0,36 a 0,38 lt de agua por cada kilo
Rendimiento*	: 0,5 kg/m ² para canterías de 4mm y palmetas de 600 x 600mm
Uso en interiores	: Recomendado
Uso en exteriores	: Recomendado
Resistencia al agua	: Recomendado
Tamaño de envases	: Bolsas de 1 y 5 kg.
Clasificación NCh 382	: Este producto puede ser transportado por cualquier vía, ya que es clasificado como no peligroso
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 12 meses.

* Los rendimientos son variables y dependerán del tamaño de la cerámica y de la nivelación de la superficie. Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 1,2m entre el producto y otras sustancias peligrosas.

PRECAUCIONES

- No aplicar antes de transcurrir 3 días desde la colocación del revestimiento. En caso de usar el adhesivo **Bekron Steel Express**, se podrá aplicar **Bekron Flex Fragüe** a las 24 horas.
- Cuando la separación entre palmetas sea inferior a 2mm se debe tomar especial precaución para asegurar la penetración del fragüe en la junta.
- No aplicar mas agua una vez realizada la pasta, ya que afecta, el resultado final del color.
- Limpiar solo con agua o con productos para cerámicos. No utilizar detergentes u otros limpiadores.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800

CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales