


BEKRON®

BEKRON FRAGÜE STANDARD

Mezcla a base de cemento, carbonatos y cuarzos finos, pigmentos micronizados y aditivos orgánicos usado para el relleno de las juntas entre cerámicos, porcelanatos y gres en paredes y pisos. Es un relleno adhesivo y penetrante de óptimo comportamiento en ambientes húmedos. Para uso en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Producto de muy fácil uso en la obra y en el hogar; solamente mezclándolo con agua se forma una pasta simple de aplicar.
- Los sobrantes del trabajo se limpian fácilmente con agua.
- Se adhiere firmemente a los azulejos y cerámicos, evitando desprendimientos posteriores. Una vez seleccionado su cerámico, exija a su proveedor nuestra carta de 16 colores.



interior



exterior



áreas húmedas



sustratos difíciles



gres y porcelanato

PREPARACIÓN

Mezcla 0,35 a 0,40 lt de agua por cada kilo de **Bekron Fragüe Standard** en un recipiente plástico hasta formar una pasta trabajable. Revuelva vigorosamente hasta uniformar el color, entonces se puede aplicar durante una hora como máximo. Una vez fraguado y seco, mostrará el color especificado.

HERRAMIENTAS

- Recipiente plástico limpio.
- Recipiente para medir el agua de amasado.
- Espátula para revolver o revolvedor mecánico.
- Brocha de 2" para limpiar.
- Fraguador de goma flexible.
- Esponja para limpiar.



APLICACIÓN

- Mantenga las juntas entre cerámicos limpias de restos de adhesivos y levemente húmedas (nunca mojadas). Enseguida límpielas con una brocha.
- Aplique **Bekron Fragüe Standard** preferentemente con un fraguador de goma, presionando firmemente en las juntas entre palmetas, espere aproximadamente una hora y limpie la superficie con una esponja húmeda.
- Para asegurar un buen endurecimiento, se debe humedecer durante los tres primeros días, especialmente en épocas calurosas.
- También es recomendable evitar la circulación en pisos, durante los tres primeros días después de aplicar **Bekron Fragüe Standard**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Polvo fino
Color	: Selección de 16 colores
Agua de amasado	: 0,35 a 0,40 lt de agua por cada kilo
Rendimiento*	: 0,4 a 0,5 kg/m ² .
Tiempo de trabajo una vez amasado	: 1 hora aprox.
Temperatura trabajo	: Desde 5° hasta 23°C
Uso en interiores	: Recomendado
Uso en exteriores	: Recomendado
Tamaños de envases	: Bolsas de 1 y 5 kg aprox.
Clasificación NCh 382	: Este producto puede ser transportado por cualquier vía, ya que es clasificado como no peligroso
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 12 meses.

** Los rendimientos son variables y dependerán del tamaño de la cerámica y de la nivelación de la superficie. Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.*

PRECAUCIONES

- Cuando la separación entre palmetas es inferior a 2 mm. debe tomarse especial precaución en la penetración del producto en la junta. **Bekron Fragüe Standard** no se puede aplicar antes de tres días de haber colocado el revestimiento.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventiladas.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 1,2m entre el producto y otras sustancias peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales